

OLEOFLUX

**FLUSSANTE DI ORIGINE VEGETALE PER LA PRODUZIONE DI
CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE ED EMULSIONI BITUMINOSE**

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto fisico:	Liquido trasparente
Costituzione Chimica:	Estere metilico di olio vegetale
Viscosità Engler a 20°C:	1,1 – 1,3 E
Densità:	0,870 – 0,90 Kg/dm ³
Punto di infiammabilità:	oltre 150 °C
Imballaggi:	Cisternette da Kg 1000, fusti da kg 180

CAMPI DI APPLICAZIONE

OLEOFLUX è un olio flussante di origine vegetale utilizzato per la produzione di conglomerato bituminoso stoccabile per la manutenzione stradale e per la produzione di emulsioni bituminose.

OLEOFLUX, oltre a garantire una buona plasticità, non rilascia odori sgradevoli e fastidiosi sia in fase di lavorazione in impianto che in stoccaggio.

Non rientra nella classe COV (composti organici volatili) salvaguardando quindi l'ambiente.

DOSAGGIO E MODALITÀ DI IMPIEGO

OLEOFLUX vanta un potere flussante superiore ai prodotti classici, permettendo di ridurre così le dosi di utilizzo abituali.

CONGLOMERATO BITUMINOSO STOCCABILE

La percentuale di utilizzo di **OLEOFLUX** viene calcolata considerando il tipo di bitume utilizzato e la plasticità finale che si vuole ottenere del conglomerato.

La ricetta consigliata prevede l'utilizzo di un inerte 3-6 in percentuale dell'85% ed un 15% di sabbia. Gli inerti devono essere puliti ed asciutti.

La percentuale di bitume varia da 4,2% al 4,8% sul peso degli inerti in funzione della loro natura.

Il dosaggio di **OLEOFLUX** deve essere effettuato nel mescolatore dell'impianto in percentuale variabile del 20 – 28 % sul peso del bitume.

La temperatura di lavorazione consigliata di 100 °C.

EMULSIONI BITUMINOSE

La percentuale di utilizzo di **OLEOFLUX** è funzione del tipo di bitume utilizzato e varia dal 2 al 5 % sul peso del legante

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA





OLEOFLUX non è tossico ; per maggiori informazioni consultate la scheda di sicurezza.

